



La **tige zinguée** et la **tige acier brut** sont des tiges de coffrage à haute performance permettant le maintien des coffrages lors du coulage.



CARACTÉRISTIQUES

- Soudables,
- Résilience minimum de 28J à -20°C,
- Pliables à 180° sur mandrin 6ds.

DONNÉES TECHNIQUES

	Type de tige		
	DW 15	DW 20	DW 26
Section nominale (mm ²)	173	309	571
Diamètre nominal (mm)	15,0	20,0	26,5
Diamètre du cœur (mm)	14,8	19,8	26,3
Diamètre extérieur (mm)	17,6	23,0	30,5
Pas du filetage (mm)	10,00	10,00	12,95
Limite de rupture Rm min. (MPa)	1100		
Limite d'élasticité Re min. (MPa)	900		
Allongement Agt min. (%)	4		
Charge de rupture (kN)	190	345	628
Charge à la limite d'élasticité (kN)	155	280	514
Charge d'utilisation (kN)	90	160	280



PRÉVENTION DES RISQUES DE MISE EN ŒUVRE DES TIGES

- Les tiges de coffrage ne peuvent reprendre que des efforts de traction.
- Les tiges de coffrage ne peuvent pas reprendre des efforts de cisaillement ou de flexion.
- Les soudures sur tiges de coffrage doivent être réalisées par une personne habilitée.
- La charge maxi d'utilisation des tiges ne doit jamais être dépassée.



TIGES ZINGUÉES

DW15		DW20		DW26		Unité de vente	Longueur (m)
DW15100	S	DW20100	S	DW26100		Unité	1,00
DW15120	S	DW20120	S	DW26120		Unité	1,20
DW15150	S	DW20150	S	DW26150		Unité	1,50
DW15600	S	DW20600	S	DW26600		Unité	6,00

TIGES ACIER BRUT

DW15		DW20		DW26		Unité de vente	Longueur (m)
DWN15100		DWN20100		DWN26100		Unité	1,00
DWN15120		DWN20120		DWN26120		Unité	1,20
DWN15150		DWN20150		DWN26150		Unité	1,50
DWN15600		DWN20600		DWN26600		Unité	6,00

VERSION : 09-2022

S ARTICLE EN STOCK