



Généralités	
Type de produit	Colle réfractaire à liant chimique
Pyroscopie	1.100°C
Constituant de base	Silicate
Granulométrie maxi	40 microns
Liaison	Chimique
Conditionnement	Fûts / seaux
Présentation	Liquide (prêt à l'emploi)
Conservation	12 mois à l'abri de la chaleur et dans l'emballage d'origine
Mise en oeuvre	Pinceau

Analyse chimique Fluorescence X sur échantillon cuit à 1000°C/5h :	
- SiO ₂ :	Moyenne 61 / 65 %
- Al ₂ O ₃ :	19 / 22 %

Caractéristiques physiques	
Densité	1,60
pH	9 à 11,5
Viscosité à 20°C (Cylindre 7 - 50 tours/min)	37000 à 42000 mPa.s
Température limite d'emploi	1.000°C

Conditions de conservation	
Températures limites de stockage min/max [°C]	+10 °C à +25 °C
Durée de conservation en emballage d'origine jamais ouvert	12 mois



VEDA FRANCE

Joint s bâtiment - Building joints

Vedacolle

Conditions de mise en oeuvre	
Support	
Taux d'humidité maximum [%]	20 %
Ph limites	> 6
Températures limites [°C]	+5°C à +50°C
Conditions ambiantes	
Températures limites min/max [°C]	+5°C / +50°C
Hygrométries limites min/max [%HR]	< 100
Préparation des produits	
Durée Pratique d'Utilisation (DPU) après ouverture du conditionnement ou après mélange à 23 2°C et 50 5 % HR	1 heure
Mode d'application préconisé	Pinceau ou spatule
Temps de séchage du primaire et de la colle à 23 2°C et 50 5 % [HR]	
Recouvrable min/max [Heures]	Entre 2h et 3h
Hors poussière [Heures]	1 heure

EMPLOI

La VEDACOLLE est spécialement conçue pour la mise en oeuvre des produits de la gamme VEDAFEU (VEDAFEU C, VEDAFEU M...) et fait partie intégrante des systèmes testés et validés par les laboratoires compétents.

Elle adhère aux matériaux suivants: polystyrène, polyuréthane, parpaing, béton, contre plaqué, fer, tôle galvanisée, aluminium. Le support à enduire doit être propre et sec.

MISE EN OEUVRE :

- Produit prêt à l'emploi.
- Encollage à la brosse ou au pinceau.
- Appliquer et maintenir la pression.
- Le temps ouvert est fonction de la température et du taux d'humidité de l'air ambiant. Une augmentation de la température et un air sec entraînent un temps ouvert plus court.
- Le matériel se rince à l'eau.

STOCKAGE :

- Durée de conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri de la chaleur.

SÉCURITÉ :

- Le port de lunettes de protection est fortement conseillé.

© Tous droits réservés - All rights reserved - Dessins non contractuels - Non contractual drawings - 02/2015



GV2 - VEDA FRANCE
 20, Allée des Erables - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
 CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com