



FICHE PRODUIT

MOUSSE HYBRIDE POLYMÈRE SANS ISOCYANATE

GROUPE

SNAAM

L'instinct de construction



La **mousse hybride polymère sans isocyanate** est une mousse de remplissage expansive et mono-composant, standard, qui s'expande par reprise d'humidité de l'air et du support.



CARACTÉRISTIQUES

- Mousse conforme à la Directive Européenne 67/548/CE, issue d'une technologie hybride polymère sans polyuréthane, 0% isocyanate,
- Aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1 : utilisation manuelle et pistolable,
- Résistant aux intempéries, à la chaleur à l'humidité et à de nombreux produits chimiques (la mousse durcie doit être protégée des rayons UltraViolets),
- Sans HCFC,
- Bonne stabilité dimensionnelle,
- Faible poussée,
- Mousse flexible,
- Idéal pour assurer la continuité de l'isolation thermique en périphérie des menuiseries,
- Pour le remplissage de cavités, nous recommandons l'utilisation manuelle de la buse,
- Pour une utilisation plus précise : possibilité de visser l'aérosol sur un pistolet (pistolets AA 230, AA 250 et AA 270).

DONNÉES TECHNIQUES

- Conductivité thermique 0,036 W/(m.K),
- Résistance à la température :
 - Permanent : -20°C à +90°C,
 - Temporaire : -20°C à +130°C,
- Température limite d'application :
 - Aérosol : +10°C à +30°C,
 - Ambiante : 0°C à +35°C,
- Pour laisser de la place à l'expansion de la mousse, remplir les cavités à 50%.



Pour les cavités importantes (plus de 5 cm de profondeur), il est préférable d'appliquer la mousse en plusieurs couches et d'humidifier entre chaque couche (attendre 30 minutes entre chaque couche).

	Unité de vente	Volume de l'aérosol (ml)	Unités / Carton	Unités / Palette
FM810500	Unité	500	12	624
FM810750	Unité	750	12	624

VERSION : 02-2024

S ARTICLE EN STOCK