



FICHE PRODUIT

MOUSSE POLYURÉTHANE

GROUPE

SNAAM

L'instinct de construction



La **mousse polyuréthane** est une mousse de remplissage expansive mono-composant, standard, qui s'expande et durcit avec l'humidité de l'air et du support.



CARACTÉRISTIQUES

- Volume d'expansion élevé,
- Adaptable à tous les supports : béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, polystyrène, polyester, PVC rigide, etc,
- Aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1 : utilisation manuelle et pistolable,
- Utilisation manuelle tous sens 360°,
- Résistante aux intempéries, à la chaleur et à l'humidité (la mousse durcie doit être protégée des rayons UltraViolets),
- Sans HCFC,
- Bonne stabilité dimensionnelle,
- Pour le remplissage de cavités, nous recommandons l'utilisation manuelle de la buse.
- Pour une utilisation plus précise : possibilité de visser l'aérosol sur un pistolet (comme le pistolet AA 250).

DONNÉES TECHNIQUES

- Conductivité thermique 0,036 W/(m.K),
- Affaiblissement acoustique minimum de 60 dB,
- Résistance à la température :
 - Permanent : -40°C à +90°C,
 - Temporaire : -40°C à +130°C,
- Température limite d'application :
 - Aérosol : +10°C à +30°C,
 - Ambiante : -10°C à +35°C,
- Pour laisser de la place à l'expansion de la mousse, remplir les cavités à :
 - 80% pour une utilisation au pistolet,
 - 60% pour une utilisation manuelle.



- Mousse concernée par la réglementation Européenne 2020/1149 du 3 août 2020 concernant les restrictions applicables aux substances chimiques (REACH) et qui exige l'obtention d'une certification pour manipuler le produit,
- Pour les cavités importantes (plus de 5 cm de profondeur), il est préférable d'appliquer la mousse en plusieurs couches et d'humidifier entre chaque couche (attendre 30 minutes entre chaque couche).

	Unité de vente	Volume de l'aérosol (ml)	Unités / Carton	Unités / Palette
FM610500	Unité	500	12	624
FM610750 S	Unité	750	12	624

S ARTICLE EN STOCK