



FICHE PRODUIT

# MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU

GROUPE

**SNAAM**

L'instinct de construction



La **mousse polyuréthane coupe-feu** est une mousse de remplissage ignifugée, mono-composant de haute qualité, qui s'expande et durcit avec l'humidité de l'air et du support.



## CARACTÉRISTIQUES

- Adaptable à tous les supports rencontrés dans la construction,
- Spécialement destinée au calfeutrement coupe-feu des joints de construction, horizontaux et verticaux, de 5 à 40 mm de largeur, sur support en béton cellulaire, maçonnerie et béton,
- Aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1 : utilisation manuelle et pistolable,
- Résistante au feu jusqu'à 4 heures,
- PV Efectis de classement n°EFR-22-004535,
- Évaluation Technique Européenne ETE 20/1338,
- Classe de réaction au feu B1.

## DONNÉES TECHNIQUES

- Conductivité thermique 0,036 W/(m.K),
- Résistance à la température :
  - Permanent : -40°C à +90°C,
  - Temporaire : -40°C à +130°C,
- Température limite d'application :
  - Aérosol : +10°C à +30°C,
  - Ambiante : +5°C à +35°C,
- Pour laisser de la place à l'expansion de la mousse, remplir les cavités à :
  - 80% pour une utilisation au pistolet,
  - 50% pour une utilisation manuelle.



- Faire valider au préalable l'emploi de ce produit pour l'utilisation envisagée par le Bureau de Contrôle,
- Si la mousse est susceptible d'être endommagée mécaniquement, nous recommandons l'utilisation d'une protection mécanique type couvre-joint ou tôle rapportée,
- Il est préférable d'appliquer la mousse en plusieurs couches et d'humidifier entre chaque couche (attendre 30 minutes entre chaque couche),
- La mousse ne doit pas être exposée directement aux UV et intempéries.

|          | Unité de vente | Volume de l'aérosol (ml) | Unités / Carton |
|----------|----------------|--------------------------|-----------------|
| FF197750 | Unité          | 750                      | 12              |

S ARTICLE EN STOCK